



## Massief eiken lamparket

### *De eik*

"De eik en zijn hout zijn het symbool van levensduur, van tarding aan de tand des tijds, volgens de Keltische Kalender. Hij is de grote imposante boom die uitnodigt tot rust of meditatie. Hij voedt de maretak, eertijds gezocht door de druiden. Hij is het brandhout in onze open haard, draagbalk in ons huis, stevig blad aan onze tafel of duig van de ton waarin een grand cru rijpt.

Maar hij is vooral de parketvloer die als geen ander duurzaamheid, warmte en geborgenheid uitstraalt."

*Jef Luykx, voorzitter Pro-Parket*



[www.febelhout.be](http://www.febelhout.be) - [www.ctib-tchn.be](http://www.ctib-tchn.be)

"Pro-Parket" verenigt binnen Febelhout (de Belgische federatie van de hout- en meubelindustrie) fabrikanten, invoerders en leggers van houten vloeren. Pro-parket heeft als doelstelling het promoten en correct verwerken van parket. Om toeleveranciers, klanten en architecten te helpen bij hun keuze, werd in samenwerking met de Nederlandse parketvereniging "Alliance" en het "Technisch Centrum der Houtnijverheid" een fiche opgesteld die de in de Benelux gangbare sorteringen voor massief eiken lamparket samenvat en positioneert ten opzichte van de kwaliteiten volgens de Europese norm EN 13227.

## Massief eiken lamparket

Dikte : van 6 tot 11 mm Breedte (b) : van 30 tot 180 mm

### Definities

Vaste kwast / nœud adhérent / intergrown knot :

*Kwast waarvan de omtrek voor minstens 3/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is.*

Losse (dode) kwast / nœud non adhérent (mort) / dead knot :

*Kwast waarvan de omtrek voor minder dan 1/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is (bijvoorbeeld omringd voor meer dan 3/4 van de omtrek door schors).*

Gezonde kwast / nœud sain / sound knot :

*Kwast zonder sporen van verrotting.*

Ongezonde kwast / nœud pourri / unsound knot :

*Kwast aangetast door verrotting.*

“Large lamparket” :

*Dikte van 6 tot 10 mm, lengte  $\geq$  400 mm, breedte van 60 tot 180 mm.*

“Maxi lamparket” :

*Dikte van 13 tot 14 mm, lengte van 350 tot 600 mm, breedte van 60 tot 80 mm.*



OOO

OO



$\Delta\Delta$

$\square\square$

Massief eiken lamparket - Sorteringen gangbaar in de Benelux - Eigenschappen per element op het zichtbaar vlak <sup>(1)</sup>

Symbol	Andere benamingen	Gezond spinthout <sup>(2)</sup>	Kwasten <sup>(4)</sup>		Scheuren	Tussenschors	Valbreuk	Kleurverschil <sup>(6)</sup>	Mergstraal en draadhelling	Biologische aantasting	Zaagwijze
			gezond en vergroeid	on gezond <sup>(5)</sup>							
OOO	Extra, QFO, Surchoix, ...	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Enkel kwartier en vals kwartier
OO	1 <sup>ste</sup> keus, Exquisiet, Premier, Prime, Select, ...	Niet toegelaten	b < 70 mm : $\varnothing \leq 2$ mm 1 m <sup>1</sup> b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 3$ mm 1 m <sup>1</sup>	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Min 20% kwartier en vals kwartier per order
O (EN 13227)	-	Niet toegelaten	b < 70 mm : $\varnothing \leq 2$ mm b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 3$ mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
$\Delta\Delta$	1-bis, bis, ...	Niet toegelaten	b < 70 mm : $\varnothing \leq 5$ mm b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 10$ mm	$\varnothing \leq 3$ mm	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Uitgesproken kleurverschillen zijn niet toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
$\Delta$ (EN 13227)	-	Toegelaten <sup>(3)</sup>	b < 70 mm : $\varnothing \leq 5$ mm b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 10$ mm	$\varnothing \leq 3$ mm	Toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Toegelaten zonder limiet (bruin eiken)	Toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
$\square\square$	Rustiek, Rustiek A, ...	Niet toegelaten	b < 70 mm : $\varnothing \leq 15$ mm b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 30$ mm	$\varnothing \leq 10$ mm	Oppervlakte-scheuren toegelaten	Niet toegelaten	Niet toegelaten	Natuurlijke kleurverschillen en niet uitgesproken droogfouten of lattenstrepen toegelaten	Toegelaten	Niet toegelaten	Vrij
$\square$ (EN 13227)	-	Lichte sporen toegelaten	b < 70 mm : $\varnothing \leq 15$ mm b $\geq$ 70 mm : $\varnothing \leq 30$ mm	$\varnothing \leq 10$ mm	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden.					Niet toegelaten, uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken	Vrij
#	Campagne, Freeclass, Hoestijl, Rustiek B, ...	Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden.								Niet toegelaten, uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken	Vrij

(1) Op het niet zichtbaar vlak zijn alle mogelijke gebreken zonder limiet van afmetingen of hoeveelheid toegelaten, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden.

(2) Gezond spinthout is toegelaten tot 50% van de dikte (niet zichtbaar vlak).

(3) Gezond spinthout is toegelaten voor large en maxi lamparket tot max. 15% van het zichtbaar vlak.

(4) Meetmethode kwasten volgens EN 1310 : 1994.

(5) In de Benelux wordt onder ongezonde kwast ook verstaan openingen ontstaan door het volledig of gedeeltelijk uitvallen van een kwast bij het schaven.

(6) Kleurverschillen zijn een subjectief gegeven en moeilijk vast te leggen in meetbare eenheden.